

JUTA a.s. Dv r Králové nad Labem

Dukelská 417, 544 15 Dv r Králové n.L.

DI 269-45534187

zapsaná u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 571

Strana: 1/3

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA o spojovacích a t snících páskách a spojovacím tmelu

Výrobky nejsou za azeny mezi stanovené výrobky podle Zákona .22/97Sb. v platném zn ní a navazujících Na ízení vlády. Nepodléhají ani sm rnicí EU .89/106/EWG ve zn ní sm rnice .93/68/EG proto pro n firma JUTA a.s. Dv r Králové nad Labem nevystavila prohlášení o shod .

Prodejce: JUTA a.s. Dv r Králové n.L.
informuje zákazníka, že dále uvedené výrobky :

**t snící pásek JUTAFOL TP 15, JUTAFOL TPK
spojovací pásky JUTAFOL SP 1, JUTAFOL SP AL, JUTAFOL PROF, JUTADACH SP
spojovací tmel: JUTAFOL MASTIC**

ur ené pro spojování podst ešních fólií, difúzních membrán, parozábran a parobrzd a jejich spojování s prostupujícími t lesy jako jsou komíny, v trací komínky, hromosvodové ty e apod.

jsou hygienicky nezávadné a jsou bezpečné p i používání podle Aplika ního manuálu vydávaného firmou JUTA a.s. Tento je možné bezplatn obdržet v prodejním odd lení firmy, tel.: 499 314 235.

Výrobky mají vlastnosti uvedené v následujících tabulkách.

T snící pásky:

Vlastnosti	JUTAFOL TP 15	JUTAFOL TPK
	jednostrann lepící páska	jednostrann lepící páska
Pevnost spoje dvou fólií	minimální pevnost spoje v obou sm rech je 70N/50mm	
Lepící síla po 24 hod	12 N/cm	12 N/cm
Rozsah teplot pro použití	(-30 , + 100)°C	(-30 , + 100)°C
Stupe ho ení	E	E
UV stálost	dobrá	dobrá
Skladovatelnost p i 20°C	1rok	1rok
Rozm ry / balení	(4 x 15)mm x 20bm / 15 kotou v kartonu, 300bm	(3x30)mm x 25bm / 16 kotou v kartonu, 400bm

Spojovací pásky:

Vlastnosti	JUTAFOL SP 1	JUTAFOL SP AL	JUTAFOL PROF	JUTADACH SP
	oboustrann lepicí páska	jednostrann lepicí páska	oboustrann lepicí páska	oboustrann lepicí páska
Pevnost spoje dvou fólií	minimální pevnost spoje v obou sm rech je 70N/50mm			
Vodot snost	W1	W1	W1	W1
Propustnost páry	0,25g/m ² .d	0,10g/m ² .d	-	-
Rozsah teplot pro použití	(-40 , +90)°C	(-40 , +65)°C		
Stupe ho ení	E	E		
UV stálost	velmi dobrá	dobrá		nutné chránit p ed UV zá ením
Skladovatelnost p i 20°C	1rok	1rok		1rok
Rozm ry / balení	(1 x 15)mm x 45bm 18 kotou v kartonu, 810bm	(0,08x48)mm x 50bm / 24 kotou v kartonu, 1200bm	12mm x 50bm / 32 kotou v kartonu, 1600bm	(0,4 x 12)mm x 30bm 44 kotou v kartonu, 1320bm

Spojovací tmel

Používá se k parot snému napojování parozábran všech typ na pórovité nedrolivé povrchy, zejména zdivo (p í ky, štítý, nadezdívka, podlahy, stropy apod.)

	JUTAFOL MASTIC
Doba zpracovatelnosti	15min.
Aplika ní teplota	od +5°C do +40°C
Teplotní odolnost	od +20°C do +80°C
Balení	6ks kartuší v kartonu

Použití t snících, spojovacích pásk a spojovacího tmelu je podrobn popsán v Aplika ním manuálu.

P í práci se spojovacím tmelem je t eba dbát bezpe nostních pokyn uvedených na obalu.

Spojovací pásky i tmel mají vysokou užitnou hodnotu v parametrech parot snosti, tepelné odolnosti, vzduchot snosti a také z hlediska mechanických vlastností.

Podrobné doporu ení pro výb r z nabízených pásk je uvedené v následující tabulce.

Použití jednotlivých typ pásek podle typu detailu použitého druhu fólie i membrány

	<u>JUTADACH</u> <u>JUTADRÉN</u>	<u>JUTAFOL D</u>	<u>JUTAFOL DTB</u>	<u>JUTACON</u>	<u>JUTAFOL N</u>	<u>JUTAFOL N AL</u> <u>JUTAFOL</u> <u>REFLEX</u>
Vytvoření v trolech pás membrány	JUTADACH SP					
Vodotěsné a prachotěsné spojení pás mezi sebou	JUTADACH SP	JUTAFOL SP 1	JUTAFOL SP 1	JUTAFOL SP 1		
Napojení pásu na pronikající konstrukci	JUTAFOL SP 1	JUTAFOL SP 1	JUTAFOL SP 1	JUTAFOL SP 1	JUTAFOL SP 1	JUTAFOL SP 1
Napojení pásu na přilehající konstrukci - zdivo	JUTAFOL SP 1	JUTAFOL SP 1	JUTAFOL SP 1	JUTAFOL SP 1	JUTAFOL MASTIC (JUTAFOL SP 1)	JUTAFOL MASTIC (JUTAFOL SP 1)
Parotěsné spojení pás parozábran					JUTAFOL SP AL (JUTAFOL SP 1)	JUTAFOL SP AL (JUTAFOL SP 1)
Parotěsné napojení pásu parozábrany na drobný povrch					JUTAFOL TP 15 (+ mechanické zakotvení)	JUTAFOL TP 15 (+ mechanické zakotvení)
Oprava pásu - p elepení malého otvoru	JUTADACH SP	JUTAFOL SP 1	JUTAFOL SP 1	JUTAFOL SP 1	JUTAFOL SP AL (JUTAFOL SP 1)	JUTAFOL SP AL (JUTAFOL SP 1)
Oprava pásu - p elepení v tšihó otvoru pomocí záplaty	JUTADACH SP (provést vždy z horní strany pásu)	JUTAFOL SP 1 (provést vždy z horní strany pásu)	JUTAFOL SP 1 (provést vždy z horní strany pásu)	JUTAFOL SP 1 (provést vždy z horní strany pásu)	JUTAFOL SP AL (JUTAFOL SP 1)	JUTAFOL SP AL (JUTAFOL SP 1)
Provizorní nalepení pásu na kovový profil podhledu					JUTAFOL PROF	JUTAFOL PROF
Vytvoření detailu mezi pásem a kontralatí	JUTAFOL TPK	JUTAFOL TPK	JUTAFOL TPK	JUTAFOL TPK		