

## JUTADACH<sup>®</sup> 95 PLUS

platnost od 01.01.2010

VLASTNOSTI	METODA	JEDNOTKY	NOMINÁLNÍ HODNOTA	TOLERANCE	
				MINIMUM	MAXIMUM

Všeobecné charakteristiky:

Délka	EN 1848-2	[m]	50	-	-
Šířka	EN 1848-2	[m]	1; 1,5; 3	-0,5%	+1,5%
Přímost	EN 1848-2	-	vyhovuje	-	-
Plošná hmotnost	EN 1849-2	[g/m <sup>2</sup> ]	100	-10	+10
Zjevné vady	EN 1850-2	-	bez zjevných vad		

Technické charakteristiky:


Reakce na ohe	EN 13501 EN 11925-2	[tída]	E	-	-
Odolnost proti pronikání vody	EN 1928 EN 13111	[tída]	W1	-	-
Propustnost páry (ekvivalentní difúzní tloušťka Sd)	EN 12572 EN 1931	[m]	0,02	-0,01	+0,015
Pevnost v tahu v podélném / příčném směru	EN 12311-2 EN 13859-1;2	[N/50mm]	230 / 140	-30 / -20	+30 / +20
Tažnost v podélném / příčném směru	EN 12311-2 EN 13859-1;2	[%]	50 / 70	-20 / -20	+20 / +30
Odolnost proti protrhávání v podélném / příčném směru	EN 12310-2 EN 13859-1;2	[N]	80 / 90	-20 / -20	+30 / +30
Rozevratná stálost	EN 1107-2	[%]	<2	-	-
Ohebnost za nízkých teplot	EN 1109 EN 495-5	[°C]	-20	-	-
Propustnost vzduchu	EN 12114 EN 13859-1;2	[m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .h.100Pa]	0,02	-	-
Změna vlastností po umělému stárnutí					
- odolnost proti pronikání vody	EN 1297	[tída]	W1	-	-
- pevnost v tahu v podélném / příčném směru	EN 1296	[%]	<20	-	-
- tažnost v podélném / příčném směru	EN 13859-1;2	[%]	<35	-	-

Vysvětlivky: npd - no performance determined (žádný ukazatel není stanoven)

Doplnující charakteristiky:

Pevnost spoje	EN 12317-2	[N/50mm]	npd	-	-
---------------	------------	----------	-----	---	---

### POUŽITÍ VÝROBKU



EN 13859-1;2

Vysoce difúzní podstřešní fólie, chráněná netkaným roumem z obou stran, vše z polypropylenu. Určena pro šikmé nevtřásnuté střešní konstrukce a jako vtrozábrana do stěn. Instalace na krokve bez nutnosti vytvářet vzduchovou mezeru mezi tepelnou izolací a folií. V kraji je aplikována oboustranná lepicí páska pro vytvoření vzduchotěsných napojení. Před montáží prostudujte platné vydání Aplikace ního manuálu nebo příložený leták u role.

Neobsahuje nebezpečné látky.